

Ensis DW 6055

Korrosionsschutzmittel mit wasserverdrängenden Eigenschaften

BESCHREIBUNG

Ensis DW 6055 ist ein lösemittelbasierendes Langzeitkorrosionsschutzmittel für metallische Oberflächen mit guten Dewatering-Eigenschaften.

Ensis DW 6055 basiert auf einem Lösungsmittel und filmbildenden Stoffen.

Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels ausbildende Schutzfilm ist von wachsartiger Struktur, welcher sich durch Kohlenwasserstoffreiniger oder wässrigen alkalischen Reiniger leicht entfernen lässt.

Ensis DW 6055 zeichnet sich durch seine sehr gute Dewateringeigenschaft und schnelle Verdunstung / Abtrocknung aus.

ANWENDUNG

Ensis DW 6055 eignet sich zum Korrosionsschutz von Metall- und Maschinenteilen aller Art, die für lange Zeit zwischen- oder eingelagert werden.

Ensis DW 6055 ist ein lösemittelbasierendes, wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel welches nach dem Verdunsten des Lösemittelanteils einen wachsartigen Schutzfilm auf der Oberfläche hinterlässt.

Die Aufbringung kann durch Pinseln erfolgen.

KONZENTRATIONSEMPFEHLUNG

Ensis DW 6055 wird unverdünnt eingesetzt.

TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Test	Typischer Wert	Testmethode
Aussehen	braun	
Dichte @ 15°C	870	ASTM D 4052
Viskosität @ 20°C, mm ² /s	thixotrop	
Flammpunkt PMCC °C	32	ASTM D 93
Filmstärke in µm	60	

Stand: 04/11MR

VORTEILE

- Innenlagerung Korrosionsschutz für 60 Monate
- Überdachte Außenlagerung Korrosionsschutz für 24 Monate
- Außenlagerung Korrosionsschutz bis zu 12 Monaten
- Sehr gute Dewateringeigenschaften
- Gut entfettbar

LAGERUNG

Eine Lagertemperatur von 5 – 20 °C sollte eingehalten und Frost vermieden werden.

Die empfohlene Lagerzeit beträgt 2 Jahre.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Das Produkt stellt bei empfohlener Anwendung und Einhaltung von industriellen und persönlichen Hygienestandards kein besonderes Sicherheitsrisiko dar. Durch sachgemäßen Einsatz und Pflege können Gesundheitsrisiken und Kosten reduziert werden.

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle Daten auf diesem Produkt-Datenblatt sind typisch für dieses Produkt. Das Datenblatt ersetzt keine Spezifikation. Wir behalten uns vor, das Produkt bei Bedarf ohne vorherige Nachricht abzuändern. Alle gelieferten Produkte, Dienstleistungen und Informationen unterliegen unseren aktuell gültigen Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Houghton Deutschland GmbH

Giselherstr. 57, D-44319 Dortmund

Tel +49 (231) 9277-0

Fax +49 (231) 9277-377

E-mail Macron-CSC@houghtonintl.com



HOUGHTON™