

# OK

**Quintol**

## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

OK Schroefas Kokervet 2/3  
O3615  
38

### Schroefas Kokervet 2/3

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is vet op basis van minerale olie met calcium-lithium zeep als verdikker.

#### Toepassing

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is speciaal ontworpen voor toepassingen in de scheepvaart, onderhevig aan een combinatie van hoge en schokkende belastingen, geringe snelheden en risico op wateruitwassing. Geschikt voor langzaam lopende rollagers, glijlagers en andere smeerpunten die nat en vies kunnen worden. Biedt corrosiebescherming tegen zout water.

#### Eigenschappen

- Extreem waterbestendig
- Corrosiebestendig
- Uitstekende lastdragende eigenschappen
- Bevat EP en AW additieven
- Uitstekend bestand tegen hoge- en schokkende belastingen

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium/Calcium Zeep
NLGI Klasse	2.5
Druppelpunt	> 180 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 245 - max. 275
Penetratie bij 25 °C 100.000 slagen bewerkt	min. 285 - max. 315
Viscositeit basisolie bij 40 °C	460,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	27,0 mm <sup>2</sup> /s
4 kogel laskracht	380,0 kg
Water uitwas test	90 °C
Waterbestendigheid	1
Water washout 1h/80°C	5,0 %
Corrosie werende eigenschappen Emcor	ISO 11007
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	max 2 - 2
Toepassings temperatuur	min. -20 - max. 120 °C
Kleur	bruin
Dichtheid	0,93 kg/l

#### Specificaties

DIN 51502: KP2.5K-20

#### Verpakkingen

18 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.