

### Bio Green CEP 2 grease

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	>140 °C
Viscositeit basisolie bij 40 °C	130,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	23,0 mm <sup>2</sup> /s
4 kogel laskracht	280,0 kg
Water uitwas test	38 °C
Waterbestendigheid	<10%
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -20 - max. 90 °C
Kleur	Geel
Dichtheid	0,92 kg/l

#### Verpakkingen

180 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.